

Technisches Datenblatt

Erstellungsdatum: 19.07.2023 - Seite:1/2

Version: 2

Wekem PTFE Gewindedichtband**Produktbeschreibung:**

PTFE-Gewindedichtband, zur Abdichtung nahezu alle Gewindearten und Medien.

Produktvorteile:

- Beständig gegen nahezu alle Chemikalien
- DVGW zugelassen (FRp + GRp)
- Einsatzbereich von -240 °C bis +260 °C
- Lebensmittelecht
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Unbrennbar
- Versprödet, und klebt nicht

Technische Daten:	FRp:	GRp:	GD:
Abmessung:	0,1 x 12mm x 12m	0,1 x 12mm x 12m	0,08 x 12mm x 12m
PTFE-Anteil:	>99,5 %	>99,5 %	>99,5 %
Temperaturbeständigkeit *:	-240 °C bis +260 °C	-240 °C bis +260 °C	-240 °C bis +260 °C
Dichte:	ca. 60 g/m²	ca. 100 g/m²	ca. 25 g/m²
Prüfungen:	DIN-DVGW nach DIN EN 751-3, KTW, Allgas-Wasser-Trinkwasser -----		
Frei von:	Chlorid, Silikon, Halogenen, Weichmacher, Cadmium, synthetischen Ölen und Fetten, PCB, PCP, PCT, Lackbenetzungsstörenden Substanzen, Asbest, Benzol, Ionen		
* durch unterschiedliche Medien und Druckstufen können sich die Werte ändern			

Haltbarkeit:

60 Monate bei +20 °C

Einsatzbereiche:**PTFE-Gewindedichtband FRp einsetzbar bis 3/8" bei:** Luft, Stickstoff, Gas bis max. 5 bar, Flüssiggas, Trinkwasser bis max. 16 bar, einsetzbar bis 100 bar, bei 200 °C bis max 16 bar (Eigenversuche sind erforderlich).**PTFE-Gewindedichtband GRp einsetzbar bei:** Luft, Wasser, Stickstoff, Gas bis max 7 bar, Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf je nach Medium, Rohrleitung und größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 170 bar (Eigenversuche sind erforderlich).**FRp + GRp lt. DVGW-Prüfung einsetzbar:**

Druckbereich für Gas:	5 bar
Druckbereich für Flüssiggas:	20 bar
Druckbereich für Heißwasser:	7 bar
Druckbereich für Trinkwasser:	16 bar
Temperaturbereich für Gas:	-20 °C bis +125 °C
Temperaturbereich für Heißwasser:	bis +125 °C
Temperaturbereich für Trinkwasser:	bis +60 °C

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.

Wekem PTFE Gewindedichtband

Verarbeitungshinweise:

Gewinde reinigen. Das PTFE-Gewindedichtband wird bei Rechtsgewinden rechts und bei Linksgewinden links herum vom Gewinde auslauf in Richtung Rohrende stramm und mit 50 - 75 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt. Am Gewindeende wird das Band abgerissen oder abgeschnitten und angedrückt. Beim anschließenden Schraubvorgang legt sich das Gewindeband stramm in die einzelnen Gewindegänge. Das Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Überstände oder Enden dürfen nicht in die Leitung ragen.

Verpackung:

PTFE-Gewindedichtband FRp:
Artikel-Nummer: 6111200120012

VPE: 10 Rollen, 200 Rollen pro Karton, 1.000 Rollen pro Umkarton

PTFE-Gewindedichtband GRp:
Artikel-Nummer: 6111400120012

VPE: 10 Rollen, 200 Rollen pro Karton, 1.000 Rollen pro Umkarton

PTFE-Gewindedichtband GD:
Artikel-Nummer: 6101000120012

VPE: 10 Rollen eingeblistert, 250 Rollen pro Karton, 1.000 Rollen pro Umkarton

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.